

FILMOLUX EASY SATIN

INFORMATIONS GENERALES

- Film de lamination, adhésif, avec protection UV, pour la finition des visuels et la protection contre les influences mécaniques légères.
- Film pour la lamination à froid, avec excellentes propriétés contre l'humidité et le jaunissement.
- Film PVC, épaisseur 80 μ , monomère, semi-mat. L'adhésif exempt de solvant est caractérisé par sa transparence, qui permet un rendu conforme des couleurs de l'image
- De nombreux facteurs peuvent influencer sur la durabilité d'un visuel laminé ; c'est pourquoi cette durabilité peut être inférieure à 3 ans.

CONSEILS D'APPLICATION

- La lamination peut être réalisée avec ou sans rebords. L'utilisateur doit vérifier au préalable ce qui est le plus approprié.
- En cas de supports imprimés délicats, nous recommandons une lamination avec une marge d'environ 3mm.
- Ce film est conçu pour une application à sec
- Pour un résultat de lamination optimum, sans l'effet argenté (silvering) des premières minutes, nous conseillons une lamination avec de la chaleur jusqu'à 50°C.
- Pour éviter les traces de doigts, il est recommandé de porter des gants en coton pour la manipulation de ce film

LAIZES

Référence	L (m)	l (cm)	Pouces
6035870	50	137	54

INFORMATIONS TECHNIQUES

• FILM

Matière	Film PVC monomère
Finition	transparente, semi-mate
Epaisseur	80 μ
Liner	papier glassine siliconé, 72g/m ²

• COLLE

Colle	Colle acrylate, très transparente, exempte de solvant
Pouvoir adhésif sur verre	15N/25mm (acc.FTM1, 24h)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Température d'application	minimum 10°C
Résistance à la température	-30°C à + 80°C
Classement au feu	collé sur acier, s'éteint seul
Conditions de stockage	à 23°C / 50% d'humidité relative, 2 ans dans son emballage d'origine
Durabilité	3 ans sous climat normal d'Europe Centrale

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR SAS

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu