

FILMOPROTECT POLY 80 MP

Valable depuis le 28.08.2023

Informations générales

- Film PVC polymère, épaisseur 75 μ , calandré.
- Adhésif une face, transparent, exempt de cadmium.
- Enduit avec une colle exempte de solvants, résistante au vieillissement et durablement élastique.
- Surface mate.
- Aucune interaction entre les encres solvants et la colle acrylate.

Domaines d'application

- Film de lamination universel pour un large éventail d'images imprimées analogiques et numériques.
- Pour application sur une large gamme de supports (sur la plupart des panneaux du marché, etc..).
- Adapté pour utilisation en intérieur et en extérieur.
- Durabilité (non imprimé) lors d'une mise en œuvre correcte avec exposition verticale aux intempéries extérieures (climat normal d'Europe centrale) **jusqu'à 5 ans.**
- Peut être appliqué sur surfaces lisses et légèrement incurvées.
- En raison des divers domaines d'applications de ce produit (combiné à divers films, plaques PVC ou autres supports), une variation dimensionnelle limitée est possible pendant ou après application en raison des changements de température. Pour cette raison, toutes les informations techniques sont communiquées à titre de référence et on ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Il est impossible de tester toutes les impressions et applications combinées, c'est pourquoi nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques.

Conseils d'utilisation

- En particulier dans le cas d'une lamination d'impressions jet d'encre, veiller à un séchage suffisant ou un durcissement complet des encres. Nous recommandons un temps de séchage d'au moins 48 heures.
- La résistance aux intempéries peut être encore améliorée en scellant les bords avec un vernis pour bateaux ou un contrecollage avec débordement (environ 2cm de plus que le visuel) ou le rabattement des bords. Nous recommandons cette méthode particulièrement pour les applications à long terme.
- Les éventuels résidus de colle peuvent être éliminés à l'aide d'alcool dénaturé ou benzène.
TOUJOURS conserver le rouleau avec son étiquette de production. Sans numéro de production aucune demande ou réclamation ne pourra être acceptée.
- Informations complémentaires disponibles sur notre site internet www.nillor.eu

Avantages / Caractéristiques

- Application universelle.
- Adapté pour la pose sur surfaces lisses et incurvées.
- Résultat aux couleurs éclatantes immédiatement après le pelliculage (veuillez respecter les temps de séchage des encres respectives).

NILLOR SAS

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu

FILMOPROTECT POLY 80 MP

DONNÉES TECHNIQUES

FILM

Support	Film PVC souple, polymère, hautement stabilisé, calandré, transparent, mat	
Epaisseur(μ)	environ 75μm	approx : 3.0mil
Stabilité dimensionnelle	< 0,4 Finat FTM 14	
Valeur L*a*b	Des différences de couleurs ne peuvent être exclues	

COLLE

Base	Dispersion polyacrylate	
Valeur pH	environ 7,0	
Pouvoir adhésif (N/25mm)	24h : 16 / FINAT FTM1	

PAPIER DE PROTECTION

Matière	Papier siliconé enduit 1 face	
Poids (g/m²)	90	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditions de stockage	18° à 25° C, 40 à 65% d'humidité relative de l'air	
Durée de stockage	2 ans dans emballage d'origine	
Durabilité extérieure	Jusqu'à 5 ans non imprimé	
Conditions d'utilisation	18° à 25° C	

Tests réalisés sous climat normal, selon norme DIN 50014 23/50-2

Fiche de données de sécurité

Ce produit n'est pas une substance dangereuse conformément au règlement en vigueur sur les substances dangereuses et les critères de l'UE. L'obligation d'établir une fiche de données de sécurité n'est donc pas applicable. Aucune substance dangereuse ne peut être générée ou libérée lorsque ce produit est manipulé comme prévu.

La fiche de données de sécurité sert uniquement à remplir l'obligation d'information conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et peut être préparée et envoyée sur demande. Ce produit n'est pas une marchandise dangereuse au sens du code de la route (code des transports) et ne contient pas de substances dangereuses pour l'eau au sens de la loi sur les ressources en eau. Tout déchet produit après utilisation doit être éliminé en accord avec les autorités locales / nationales.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

Seule la version allemande de cette fiche est juridiquement valable.