Fiche technique

FILMOLUX PP GLOSS

INFORMATIONS GENERALES

- Film polypropylène, transparent, brillant, adhésif une face
- Lavable et très résistant à de nombreux détergents et solvants.
- Enduit d'une colle acrylate, exempte de solvants, élastique en permanence, résistante au vieillissement, ne se dessèche pas et est imperméable aux graisses

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Film adapté pour la protection et l'embellissement des photographies, des impressions digitales sur papiers, polyesters, vinyles, etc…
- Application universelle
- Adapté pour l'application en intérieur et pour de courtes durées en extérieur

CONSEIL D'UTILISATION

- En particulier pour la protection d'impressions numériques, s'assurer que le support est entièrement sec avant lamination. Nous recommandons un temps de séchage d'au moins 12 heures avant application
- Pour les applications en extérieures, il est recommandé de sceller les arêtes du visuel, soit avec un vernis extérieur ou en effectuant un débord de 2cm environ
- Merci de vous reporter à nos conseils d'utilisation détaillés que vous trouverez dans notre catalogue ou sur notre site : **www.nillor.eu**

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES

- Aspect de surface brillant
- Protège contre les rayons UV et l'usure
- Exempt de PVC
- Respecte l'environnement

LAIZES

Référence	L (m)	l (cm)	Pouces
6008506	50	96.5	38
6008723	50	104	41
6008507	50	130	51
6008724	50	155	61
6020666	50	140	55

NILLOR SAS
18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous +33 1 49 62 03 80 contact@nillor.eu
www.nillor.eu

Fiche technique

FILMOLUX PP GLOSS

INFORMATIONS TECHNIQUES

• FILM

Support	Film polypropylène, transparent, brillant		
Epaisseur (µm)	80+/- 5		
Poids (g/m²)	67+/-5		
Résistance à la rupture (N/15mm)	Longitudinal >25	Transversal >20	DIN 53455,50mm/min
Elasticité (%)	Longitudinal. >550	Transversal >600	DIN 53455, 50mm/min
Résistance à la traction (N/mm²) (DIN 53455)	Longitudinal. >20	Transversal >15	DIN 53455, 50mm/min

• COLLE

Base	Dispersion polyacrylate base aqueuse		
Valeur pH	environ 7		
Poids (g/m²)	28+/-3		
Pouvoir adhésif (N/25mm)	10 min: >7,5	24 h : >10,0	AFERA 4001

• PAPIER DE PROTECTION

Type de matériel	papier kraft blanc siliconé 1 face	
Epaisseur (µm)	54 +/- 6	
Poids (g/m²)	65 +/- 6	
Force de pelage	10-40	Arrachement 300mm/min

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conditions de stockage et d'utilisation	18° à 25°C; 40-65% d'humidité relative de l'air
Durée de stockage	4 ans

Les tests ont été réalisés sous climat normal, selon la norme 23/50-2, DIN 50014

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs