

FILMOLUX ANTI GRAFFITI FASEC

INFORMATIONS GENERALES

- Film de lamination polyester transparent anti-graffiti, 50µm
- Film de lamination très transparent pour la protection long terme des impressions numériques et photographies contre les rayons UV, le vandalisme et autres influences extérieures.
- Son coating spécial rend ce film de lamination facile à nettoyer. Les graffitis sont enlevés facilement de la surface

DONSEILS D'UTILISATION

- Application à sec uniquement
- Pour éviter des plis dans le film, ne pas appliquer le Filmolux Anti-graffiti F.A.SEC sur un média autre que polyester

LAIZES

Référence	L (m)	l (cm)	Pouces
6029767	50	137	54

DONNÉES TECHNIQUES

Support	Film PET avec vernis spécial
Epaisseur (µm)	Environ 50µ
Colle	Adhésif à froid, base acrylique, environ 25g/m²
Papier de protection	Papier siliconé, environ 64g/m²
Pouvoir adhésif	Immédiat env 7,5N/25mm / Après 1 semaine env 12N/25mm
Stabilité dimensionnelle appliqué sur aluminium après 48 heures stocké à 70°C (25x25cm)	Max -0.05%
Résistance chimique	Dans un test de 24 heures le film appliqué est résistant à la plupart des huiles à base de pétrole, de graisses et de solvants aliphatiques, des acides doux, des alcalis et des sels
Température	Température d'application = minimum 15°C Résistance à la température = -30°C jusqu'à +80°C

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Durabilité minimum	5 ans en extérieur, avec exposition verticale sous climat d'Europe Centrale normal
Conditions de stockage	Avant toute application le film peut être stocké 3 ans à compter de la date de production. Le film doit être stocké entre 15-25°C et une humidité relative de l'air de 50-60%. Pour éviter l'apparition de points de pression sur la surface du rouleau, nous conseillons de stocker les rouleaux à la verticale ou sur un rack spécialisé pour la suspension des rouleaux.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR SAS

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu