Fiche technique

FILMOFLEX BLOCKOUT SC 610 B1

Informations produit

- Toile PVC, semi-enduite, 610g/m²
- Tissu 100% polyester avec enduction PVC sur les 2 faces
- Couche barrière noire pour une meilleure opacité
- Surface mate
- Inflammabilité faible

Domaines d'application

- Conçu pour les applications à moyen terme en intérieur et extérieur
- Idéal pour les bannières, les salons, les présentations, suspensions, etc..
- Tests préalables conseillés pour la soudure à chaud ou haute fréquence
- Ne contient aucune substance préoccupante conformément à la liste actuelle SVHC/Reach
- Imprimable avec les encres éco-solvants, solvants, UV et latex de la 1ère et 2ème génération. Adapté pour les encres latex de 3ème génération sous certaines conditions

Conseils d'utilisation

- Avant toute nouvelle manipulation (pose/lamination), s'assurer impérativement que le support est complètement sec (un temps de séchage d'au moins 48 heures est recommandé)
- Ne pas laisser sécher le visuel enroulé (séchage à plat)
- Durabilité extérieure jusqu'à 18 mois sous climat d'Europe centrale. (dommages causés par la tempête et autres dommages environnementaux exclus).
- Pour les projets grands formats nous vous recommandons d'utiliser uniquement du matériel portant le même numéro de production.
- En raison du processus de production, il est possible que des marques de pression apparaissent sur les 3-4 premiers mètres de la matière. Ceci est lié aux propriétés de la matière et de l'enroulement sur le mandrin et ne peut être totalement évité.
- Une couture d'au moins 5 cm de large est nécessaire lors de l'utilisation d'œillets. Les œillets doivent être espacés de 40 cm au maximum.
- TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être analysée.
- Vous trouverez toutes les informations produits et certifications sur notre site Internet : **www.nillor.eu**

DIMENSIONS

30m x 110cm (6042162) - printside outside
30m x 137cm (6042164) - printside outside
30m x 160cm (6042165) - printside outside
50m x 250cm (6042167) - printside inside
50m x 320cm (6042168) - printside inside
50m x 500cm (6042169) - printside inside

Printside outside = face imprimable à l'extérieur
Printside inside = face imprimable à l'intérieur

NILLOR SAS
18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous +33 1 49 62 03 80 contact@nillor.eu
www.nillor.eu

Fiche technique

FILMOFLEX BLOCKOUT SC 610 B1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériel	Toile polyester avec enduction PVC
Poids	environ 610g/m² (+/-5%)
Densités des fils (DIN 60001)	28x28 par pouce
Poids du textile	environ 120g/m² (+/-5%)
Poids de l'enduction PVC	environ 490g/m² (+/- 5%)
Résistance des fils	500 x 500 deniers
Résistance à la traction	Chaîne 1850 N/5cm Trame 1350 N/5cm
Résistance à la déchirure	Chaîne 235 N Trame 220 N
Résistance température	-15°C à +70°C
Classement au feu	B1
Conditions de stockage	18°C - 25°C, 40-60% d'humidité relative
Durée de stockage	6 mois dans emballage d'origine

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du support, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant d'achat de la valeur du produit. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs. **Seule la version allemande de cette fiche est juridiquement valable.**

NILLOR SAS
18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous +33 1 49 62 03 80 contact@nillor.eu
www.nillor.eu