

FILMOPAPER BLUE BACK 120 SATINE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Papier haute performance, 120 g/m², dos bleu
- Résistance à l'humidité, pour la réalisation d'affiches
- Surface satinée-mate
- Très bonne imprimabilité
- Face imprimable très blanche

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Enduction adaptée pour l'impression numérique avec encres solvants, éco-solvants et UV
- Séchage rapide, haute définition
- Applications intérieures et extérieures : idéal pour la réalisation de posters, panneaux d'affichages

CONSEILS D'UTILISATION

- Vous trouverez les conseils d'utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet : www.nillor.eu
- Ne pas stocker à plat, il est recommandé de stocker ce produit dans son emballage d'origine
- Pour éviter toutes traces de doigts lors de la manipulation de ce support, nous vous conseillons d'utiliser des gants en coton.
- Avant toute nouvelle manipulation, s'assurer impérativement que le support soit complètement sec (respecter un temps de séchage au minimum de 12 heures après impression).

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Reproduction de couleurs brillantes
- Utilisation universelle, très polyvalent
- Très bon rapport qualité/prix
- Résistant à l'eau

LAIZES

article	L (m)	l (cm)	pouces
6030142	61	137,2	54
6030143	61	152,4	60
6030948	61	162,4	64

FILMOPAPER BLUE BACK 120 SATINE

DONNEES TECHNIQUES

Support	Papier enduit avec barrière ECF, dos bleu	
Poids (g/m²)	environ 120	
Epaisseur (µm)	environ 135	
Dégré de brillance	environ 50	Reflectomètre Dr Lange, Angle 60°
Degré de blancheur (CIE Ganz 82)	L : 96,5 a : 0,3 b : 0,8	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditions de stockage et manipulation	Dans emballage d'origine, de 10 à 30°C, humidité résiduelle 30 à 65%
Durée de stockage	1 an
Résistance à la température	De – 30°C à + 50°C collé sur aluminium
Résistance en climat humide	Collé sur aluminium, 40°C et 95% d'humidité relative pendant 2 semaines :aucun changement

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR SAS

📍 18 BOULEVARD ARAGO, BÂTIMENT D 91320 WISSOUS ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ CONTACT@NILLOR.EU

🏠 WWW.NILLOR.EU