

FILMOPAPER PAPIER PHOTO 230

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Papier enduit 2 faces HDPE, 230g/m² pour l'impression solvant
- Surface imprimable très brillante et très blanche

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Imprimable avec encres solvants, éco-solvants, UV et Latex
- Pour les campagnes publicitaires en intérieur, l'impression photo-réaliste grand format...

CONSEIL D'UTILISATION

- Vous trouverez les conseils d'utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet : www.nillor.eu
- Pour éviter toutes traces de doigts lors de la manipulation de ce support, nous vous conseillons d'utiliser des gants en coton
- S'assurer que le support soit complètement sec avant de procéder à toute nouvelle manipulation ou lamination.

AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES

- Coating résistant aux rayures et aux éclaboussures
- S'imprime avec encres solvants, éco-solvants, UV et Latex
- Séchage rapide, les encres ne diffusent pas même avec un taux d'encrage élevé
- Grande durabilité des impressions

LAIZES

article	L (m)	l (cm)	pouces
6030478	30	106,7	42
6030479	30	137,2	54
6030480	30	152,4	60

FILMOPAPER PAPIER PHOTO 230

DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés	Norme	Unité	Valeur	Tolérance
Poids	DIN EN ISO 536	g/m ²	230	±15
Epaisseur	DIN EN 20534 ¹	µm	230	±15
Degré de blancheur	Minolta CR300		L* 93 ,6 a* 1 ,0 b* -3 ,0	± 1,5 ± 1,0 ± 1,5
Opacité	Minolta CR300		> 99%	± 1,0
Degré de brillance 60°	Zehntner ZGM 1110	GE	86	± 1,5
Valeur pH	DIN 53124		7,5	± 1,0

¹ Domaine de mesure = 2cm²/Impression = 1kg/cm²

AUTRES INFORMATIONS

Conditions de stockage relative de l'air	dans emballage d'origine à 20-60°C et 20 à 30% d'humidité
Durée de stockage	1 an

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR SAS

📍 18 BOULEVARD ARAGO, BÂTIMENT D 91320 WISSOUS ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ CONTACT@NILLOR.EU

🏠 WWW.NILLOR.EU