Fiche technique

Neschen performance wallpaper classic

INFORMATIONS GENERALES

- Papier peint non tissé, environ 225g/m²
- Enduction blanche mate
- Exempt de PVC et respectueux de l'environnement
- Papier peint avec surface texturée, pour l'impression numérique
- Marquage CE

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Adapté pour les encres solvants, éco-solvants, UV et Latex
- Papier peint imprimable, durable pour une décoration murale créative
- Adapté pour l'intérieur
- Selon le type d'encres et l'imprimante utilisés, très bonne performance du support imprimé à la résistance au lavage et au brossage selon norme EN 12956.
- Le niveau final de performance dépend du type d'encre et de la technologie utilisée.
- Possibilité d'allonger la durabilité et de renforcer la résistance aux rayures avec la pose d'un vernis compatible.

CONSEILS D'UTILISATION

- Pour l'impression sur HP Latex 300 la température de séchage recommandée est de 110°C.
- Ce support est conçu pour que la texture soit visible au maximum après impression
- Etant donné que le média a une surface structurée prononcée, il est recommandé de vérifier le réglage des têtes d'impression afin qu'elles soient suffisamment écartées.
- Pour assurer la planéité pendant l'impression, il faut utiliser des guides de bord, en particulier lorsque les températures et l'humidité dans la salle d'impression s'écartent des conditions climatiques standards.
- Nous recommandons vivement d'utiliser des bobines provenant du même lot de fabrication pour chaque mur ou pièce !
- Un léger curling du support peut apparaître, qui disparaîtra lors de la pose
- Pour la pose nous recommandons une colle pour papier peint intissé (par exemple Metylan secura/Metylan NP de Henkel)
- Pose réalisable avec accessoires standards pour la pose du papier peint
- Des connaissances spécifiques ne sont pas nécessaires
- Application possible sur toutes surfaces en intérieur adaptées pour le papier peint
- La surface de pose doit être sèche, propre, solide, légèrement absorbante et lisse
- Les surfaces très absorbantes doivent être préparées au préalable avec une couche de fond exempte de solvants.
- Selon le type d'impression, imprimer avec 10-15 mm de chevauchement, ou si possible couper sans chevauchement
- S'assurer que les encres ont suffisamment séché avant application du média au mur !!
- Pour obtenir un résultat optimal lors de la pose, à la fin passer le rouleau de caoutchouc sur chaque lé, à l'horizontal, du centre vers les extérieurs (dans le sens des travaux)
- TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être acceptée.
- Vous trouverez les conseils d'utilisation détaillés dans notre catalogue général et sur notre site Internet : www.nillor.eu

AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES

- Bonne résistance aux rayures après séchage complet des encres (selon type d'encres)
- Bonnes caractéristiques de séchage avec taux d'encrage adapté
- Idéal pour réaliser une décoration intérieure personnalisée
- Classement au feu selon EN 13501-1 (classe C-s1, d0 / difficilement inflammable).
  Tous les tests de classement au feu sont généralement réalisés sur un support non imprimé.
- Cellulose certifiée d'origine FSC
- Informations complémentaires et présentation complète de nos gammes de produits sur notre site : www.nillor.eu

LAIZES

Référence	L (m)	l (cm)	Pouces
6040016	30	106,7	42
6039449	30	160	63

NILLOR SAS
18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous +33 1 49 62 03 80 contact@nillor.eu
www.nillor.eu

Fiche technique

Neschen performance wallpaper classic

DONNÉES TECHNIQUES

- MATIERE

Support	non tissé	
Epaisseur (µm)	environ 280	
Poids (g/m²)	environ 225	
Résistance à la rupture (N/15mm)	transversal > 85	DIN EN ISO 1924/2
Résistance à la rupture à l'état humide (N/15mm)	longitudinal : > 32	PAO 028 (15 min temps d'immersion)
Porosité (ml/min)	< 30	DIN 53120-1
Allongement à l'état humide (%)	transversal : 0,2	DIN 54517 (5 min d'immersion)
Opacité (%)	> 98	DIN 53146

Toutes les données sont des valeurs moyennes obtenues sous climat normal, 23°C, 50% d'humidité relative de l'air et non des valeurs spécifiques.(DIN 50014)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditions de stockage	18° à 25° C, 40 à 65% d'humidité relative de l'air
Durée de stockage	1 an
Classement au feu	DIN EN 13501-1/ Classe C, s1,d0
Conditions d'application en intérieur	18 à 25° C

Les tests ont été réalisés sous climat normal, selon la norme 23/50-2, DIN 50014

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis.
Sous réserves d'omissions ou erreurs.
Seule la version allemande de cette fiche est juridiquement valable,

NILLOR SAS
18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous +33 1 49 62 03 80 contact@nillor.eu
www.nillor.eu