

**FILM N.A.D. TGP 100**
**DONNÉES TECHNIQUES**

Type		N.A.D. (TGP)
Flexibilité  NIVO	Méthode	Semi-rigide
		20
Dureté	shore D ± 2 shore 6 sec.	55
Résistance à la traction	DIN 53455 -7- N/mm <sup>2</sup>	22
Allongement à la rupture	DIN 53455 -7- %	200
Temp. de rupture fragile	DIN 53372 °C	-10
Retrait	5'/70°C %	> 0,10 1,5 ≤ 0,10 2,0

\*Répondent à la classification qualitative I(IVK). Cette brochure avec données techniques basées sur l'état actuel technique a des buts informatifs. Toutefois il n'est pas possible d'en dériver aucune responsabilité de notre part.