

filmoplast® P

Informations générales

- Papier spécial transparent, extrêmement fin, sans bois et adhésif sur une face.
- Surface semi-mate (satinée).
- Spécialement développé pour une utilisation en bibliothèques et archives.
- Enduit sur une face d'un adhésif acrylique sans solvant, résistant au vieillissement, sans acide et durablement élastique.

Domaines d'application

- Réparation, protection et montage de documents et papiers.
- Collage de papiers déchirés.
- Réparation et assemblage de pages abîmées.
- Fixation de papiers de soie sur passe-partout.

Conseils d'utilisation

- TOUJOURS conserver les rouleaux avec leur étiquette et leur numéro de lot. Sans numéro de lot ou numéro de production, aucune demande ou réclamation ne pourra être traitée.
- Pour les conseils d'utilisation de base et avancés, veuillez consulter le catalogue "document" ainsi que notre site www.nillor.eu

Avantages / Particularités

- Papier spécial 20 g/m² offrant un équilibre idéal entre stabilité, résistance, souplesse et transparence.
- Enduit d'un adhésif acrylique stable dans le temps, sans jaunissement, sans acide ni solvants, et élastique, tamponné avec du CaCO₃ (carbonate de calcium).
- Légèrement alcalin : n'endommage pas les documents tout en offrant une capacité tampon suffisante pour empêcher l'acidification du papier.
- Très transparent, invisible à la copie, inscriptible.
- Certification PAT conforme à la norme ISO 18916.
- Stabilité au vieillissement certifiée (testé en 1999 par la Fondation pour la technologie du papier – PTS, Munich, Filiale Heidenau).
- Plus d'informations disponibles sur le site www.nillor.eu.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

 www.nillor.eu

 +33 1 49 62 03 80  contact@nillor.eu

06/2026

Fiche technique

filmoplast® P

Données techniques

Support

Type de matériau	Papier spécial blanc	
Épaisseur (µm)	23 ± 3 µm (env. 1 mil)	
Poids (g/m²)	20 ± 2 g/m²	
Résistance à la rupture (N/15 mm)	Longitudinal 27 ± 3	DIN EN ISO 527-3 50 mm/min
Elasticité (%)	Longitudinal 1,8 ± 0,4	
Résistance au déchirement (N/mm²)	78 ± 8	

Adhésif

Base / type d'adhésif	Dispersion polyacrylate	
Valeur pH	env. 8,5	
Pouvoir adhésif [N/25 mm]	10 min : > 5,0	AFERA 4001

Protection / Support papier

Type de matériau	Papier glassine siliconé sur une face	
Épaisseur [µm]	54 ± 6	
Grammage [g/m²]	65 ± 6	
Force de pelage [mN/cm]	20-45	vitesse: 300 mm/min

Les essais ont été réalisés dans des conditions climatiques normalisées conformément à 23/50-2, DIN 50014.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🌐 www.nillor.eu

06/2026

Fiche technique

filmoplast® P

Informations complémentaires

Conditions de stockage	18° à 25°C ; humidité relative 40 à 65 %
Durée de stockage [années]	4
Résistance à la température	5 à 40°C
Résistance en milieu humide	L'utilisation en milieu extrêmement humide est exclue pour ce produit.

Les essais ont été réalisés dans des conditions climatiques normalisées conformément à 23/50-2, DIN 50014.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

 www.nillor.eu

 +33 1 49 62 03 80  contact@nillor.eu

06/2026