

filmoplast® SH

Informations générales

- Tissu en rayonne filée blanche, autocollant sur une seule face, traité
- Enduit sur une face d'un adhésif acrylique sans solvant, résistant au vieillissement et durablement élastique

Domaines d'application

- Renforcement des dos de livres
- Pliage et consolidation des livres et des brochures
- Collage de l'arrière des passe-partout dans l'encadrement de tableaux

Conseils d'utilisation

- Toujours conserver les rouleaux avec leur étiquette respective et leur numéro de lot ! Sans numéro de lot ou numéro de production, aucune demande ni réclamation ne pourra être acceptée.
- Pour des conseils d'application, qu'ils soient généraux ou professionnels, veuillez consulter le catalogue actuel de Nillor ainsi que notre site internet www.nillor.eu

Avantages / Particularités

- sans acide
- très résistant à la déchirure
- respectueux de l'environnement
- biodégradable
- certification PAT conformément à la norme ISO 18916
- plus d'informations et un aperçu des produits Neschen sont disponibles sur www.nillor.eu

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

 +33 1 49 62 03 80  contact@nillor.eu

 www.nillor.eu

06/2026

Fiche technique

filmoplast® SH

Données techniques

Support

Type de matériau	tissu de rayonne de cellulose, blanc, recouvert sur une face de résine synthétique		
Épaisseur (µm)	170 ± 30		
Poids (g/m²)	140 ± 10		
Résistance à la rupture (N/15 mm)	Longitudinale >110	Transversale > 80	DIN EN ISO 527-3 50 mm/min
Elasticité (%)	Longitudinale >7,5	Transversale > 15	
Résistance au déchirement (N/mm²)	Longitudinale >40	Transversale > 30	

Adhésif

Base / type d'adhésif	Dispersion polyacrylate		
Valeur pH	env. 7,0		
Pouvoir adhésif [N/25 mm]	10 min : > 4,5	24h: >7,5	AFERA 4001

Protection / Support papier

Type de matériau	Papier glassine siliconé sur une face		
Épaisseur [µm]	54 ± 6		
Grammage [g/m²]	65 ± 6		
Force de pelage [mN/cm]	25-10	vitesse: 300 mm/min	

Les essais ont été réalisés dans des conditions climatiques normalisées conformément à 23/50-2, DIN 50014.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🌐 www.nillor.eu

06/2026

filmoplast® SH

Informations complémentaires

Conditions de stockage	18° à 25°C ; 40 à 65 % d'humidité relative
Durée de stockage [années]	2
Conditions ambiantes de mise en œuvre	5 - 40°C
Résistance à la température	-30 à +40 °C (collé sur aluminium)

Les essais ont été réalisés dans des conditions climatiques normalisées conformément à 23/50-2, DIN 50014.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

 www.nillor.eu

 +33 1 49 62 03 80  contact@nillor.eu

06/2026