

filmoplast® T

Informations générales

- tissu en rayonne (fibre textile tiré de la viscose fabriqué à partir de fibres naturelles) filée auto-adhésif une face, souple, non encollé , revêtu sur une face de résine synthétique, disponible en différentes couleurs
- revêtu sur une face d'un adhésif acrylique sans solvant, résistant au vieillissement et durablement élastique

Domaines d'application

- réparation ou renforcement des charnières de livres
- façonnage et pliage de livres
- couvertures des dos de livres
- idéal pour le modélisme et les applications décoratives
- collage de fonds dans l'encadrement d'images

Conseils d'utilisation

- TOUJOURS conserver les rouleaux avec leur étiquette / numéro de lot – sans numéro de lot ou numéro de production, aucune demande ni réclamation ne pourra être traitée !
- des conseils d'application introductifs et avancés sont disponibles dans le catalogue "document" ainsi que sur notre site internet www.nillor.eu

Avantages / Particularités

- sans acide
- très souple
- disponible en huit couleurs différentes
- respectueux de l'environnement
- biodégradable
- manipulation simple et sûre grâce à la protection siliconée
- davantage d'informations ainsi qu'un aperçu de la gamme de produits Nillor sont disponibles sur www.nillor.eu

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

 +33 1 49 62 03 80  contact@nillor.eu

 www.nillor.eu

06/2026

Fiche technique

filmoplast® T

Données techniques

Support

Type de film	Tissu en rayonne filée coloré, revêtu sur une face de résine synthétique		
Épaisseur (µm)	240 ± 20 env. : 9,4 mil		
Poids (g/m²)	150 ± 20		
Force de rupture (N/15mm)	Longitudinal : > 100	transversal : > 70	Norme de test : DIN EN ISO 527-3, 50 mm/min
Allongement à la rupture (%)	Longitudinal : > 6,5	transversal : > 11,5	
Résistance au déchirement (N/mm²)	Longitudinal : > 32	transversal : > 28	

Adhésif

Base / type d'adhésif	Dispersion polyacrylate	
Valeur pH	env. 7,0	
Pouvoir adhésif [N/25 mm]	10 min : > 4,5 / 24 h : > 7,5 AFERA 4001	

Protection

Type de matériau	Papier glassine siliconé sur une face	
Épaisseur [µm]	54 ± 6	
Grammage [g/m²]	65 ± 6	
Force de séparation [mN/cm]	25 ± 10	vitesse: 300 mm/min

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🌐 www.nillor.eu

06/2026

filmoplast® T

Informations complémentaires

Conditions de stockage	18° à 25°C ; 40 à 65 % d'humidité relative
Durée de stockage [années]	2
Conditions ambiantes de mise en œuvre	5 - 40°C
Résistance à la température	-30°C à +40 °C (collé sur aluminium)

Les essais ont été réalisés dans des conditions climatiques normalisées conformément à 23/50-2, DIN 50014.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

 +33 1 49 62 03 80  contact@nillor.eu

 www.nillor.eu

06/2026