FICHE TECHNIQUE

valable depuis 07-2025

F'flex Frontlit SC 510 B1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Toile PVC, semi-enduite, 510g/m²
- Tissu 100% polyester avec enduction PVC sur les 2 faces
- Résistance UV, très grand éclat des couleurs
- Haute résistance à la déchirure
- Surface mate
- Classement au feu B1

DOMAINES D'APPLICATIONS

- *Adapté pour l'intérieur et l'extérieur*
- *Idéal pour les bannières, salons, présentations, suspensions, etc..*
- *Convient pour la soudure à chaud ou haute fréquence (test préalable conseillé)*
- *Ne contient aucune substance préoccupante conformément à la liste actuelle SVHC/REACH*

CONSEILS D'UTILISATION

- *Avant toute nouvelle manipulation, s'assurer impérativement que le support est complètement sec (un temps de séchage d'au moins 48 heures est recommandé)*
- *Ne pas laisser sécher le visuel enroulé (séchage à plat)*
- *Durabilité extérieure jusqu'à 18 mois sous climat d'Europe centrale. (dommages causés par la tempête et autres dommages environnementaux exclus).*
- *Pour les projets grands formats nous vous recommandons d'utiliser uniquement du matériel portant le même numéro de production.*
- *Une couture d'au moins 5 cm de large est nécessaire lors de l'utilisation d'œillets. Les oeillets doivent être espacés de 40 cm au maximum.*
- *TOUJOURS stocker les bobines avec les étiquettes « N° de production » (batch number). Sans cette référence, aucune réclamation ne pourra être analysée !*
- *Merci de vous reporter à nos conseils de stockage et d'application sur notre site :* **www.nillor.eu**

NILLOR SAS
18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous +33 1 49 62 03 80 contact@nillor.eu
www.nillor.eu

FICHE TECHNIQUE
valable depuis 07-2025

F'flex Frontlit SC 510 B1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Norme
Matière	Toile 100% polyester avec enduction PVC	
Structure [Denier]	1000 D x 1000 D	DIN 53352 BS3424- Methode 5B
Poids textile [g/m²]	175 +-10	
Poids PVC [g/m²]	335+-10	
Poids total [g/m²]	510 +-20	
Epaisseur [mm]	0,40+-0,02	DIN EN ISO 2286-3
Résistance à la traction [N/5cm]	Chaîne 2200 N/5cm	DIN53352 BS3424
	Trame 1900 N/5cm	
Résistance à la déchirure [N]	Chaîne 300	
	Trame 250	
Résistance à la température	-20° C - 70° C	DIN53357 BS3425 Methode 10
Certification au feu	B 1	DIN 4102

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du support, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant d'achat de la valeur du produit. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis.
Sous réserves d'omissions ou erreurs

NILLOR SAS
18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous +33 1 49 62 03 80 contact@nillor.eu
www.nillor.eu