

**FILM N.A.D. TLP 100**
**DONNÉES TECHNIQUES**

Type		N.A.D. (TLP)
Flexibilité  NIVO 30	Méthode	Semi-rigide
		30
Dureté	shore D ± 2 shore 6 sec.	47
Résistance à la traction	DIN 53455 -7- N/mm <sup>2</sup>	21
Allongement à la rupture	DIN 53455 -7- %	210
Temp. de rupture fragile	DIN 53372 °C	-15
Retrait	5'/70°C %	2,0

\*Cette brochure avec données techniques basées sur l'état actuel technique a des buts informatifs. Toutefois il n'est pas possible d'en dériver aucune responsabilité de notre part.