

gudy® DS 10

Informations générales

- Film PVC souple monomère transparent, parfaitement clair, auto-adhésif sur les deux faces, sans cadmium.
- Faible adhérence initiale sur les deux faces.
- Revêtu d'un adhésif acrylique sans solvant, résistant au vieillissement et à durablement élastique.

Domaines d'application

- Montage double-face de tirages, photos et autres applications graphiques en intérieur.
- Veuillez noter qu'en raison des nombreuses possibilités d'utilisation de ce matériau (association avec différents films, plaques PVC ou autres supports), des variations dimensionnelles dues aux propriétés physiques du matériau peuvent survenir, notamment sous l'effet des variations de température pendant la transformation ou l'application. Toutes les données techniques sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une garantie. Comme il est impossible de tester toutes les combinaisons d'impression et d'application, il est recommandé d'effectuer des essais préalables pour valider l'adéquation du produit à l'usage final.

Conseils d'utilisation

- Toujours conserver les rouleaux avec leur étiquette et leur numéro de lot. Sans numéro de lot ou de production, aucune réclamation ne pourra être acceptée.
- Pour des informations complémentaires concernant la transformation et le stockage, consulter le catalogue Neschen ou le site internet.

Avantages / Particularités

- Retirable sans résidus de la plupart des supports pendant une durée pouvant aller jusqu'à 24 heures après la pose. Adhésif sans acide.
- Certification PAT conforme à la norme ISO 18916.
- Plus d'informations sur les produits Neschen sont disponibles sur : www.nillor.eu

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

 +33 1 49 62 03 80  contact@nillor.eu

 www.nillor.eu

06/2026

Fiche technique

gudy® DS 10

Données techniques

Support

Type de matériau	Film PVC souple transparent
Épaisseur [µm]	70 ± 5
Poids [g/m²]	90 ± 5

Adhésif — Face 1

Base / type d'adhésif	Dispersion polyacrylate		
Valeur pH	env. 7,0		
Pouvoir adhésif [N/25 mm]	10 min : 1,5 ± 0,7	24 h : 3,0 ± 1,5	AFERA 4001

Protecteur (liner) — Face 1

Type de matériau	Papier glassine siliconé sur une face		
Épaisseur (µm)	env. 75		
Poids (g/m²)	env. 92		
Force de pelage [mN/cm]	10-35	Vitesse: 300 mm/min	

Adhésif — Face 2

Base / type d'adhésif	Dispersion polyacrylate		
Valeur pH	env. 7,0		
Pouvoir adhésif [N/25 mm]	10 min : > 1,5 ± 0,7	24 h : > 3,0 ± 1,5	AFERA 4001

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🌐 www.nillor.eu

06/2026

Fiche technique

gudy® DS 10

Informations complémentaires

Conditions de stockage	18° à 25°C ; 40 à 65 % d'humidité relative
Durée de stockage [années]	1
Conditions ambiantes de mise en œuvre	5 à 40°C
Résistance à la température	-30°C à +50°C (sur aluminium) (Une exposition de courte durée à des températures supérieures à 70°C ainsi qu'un échauffement prolongé au-dessus de 50°C peuvent provoquer une décoloration du film PVC.)

Les essais ont été réalisés dans des conditions climatiques normalisées conformément à 23/50-2, DIN 50014.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

 +33 1 49 62 03 80  contact@nillor.eu

 www.nillor.eu

06/2026