

Neschen performance wallpaper smooth

Validité depuis 26/06/2023

Informations générales

- Papier peint intissé imprimable en jet d'encre
- Env. 190 g/m²
- Revêtement jet d'encre blanc, mat
- Sans PVC et écologique
- Marquage CE

Domaines d'application

- Compatible avec les encres (éco)solvant, latex et UV
- Papier peint imprimable durable pour des aménagements muraux créatifs
- Adapté à une utilisation en intérieur
- Après impression, offre le plus haut niveau possible de résistance au lavage et au brossage selon la norme EN 12956. Le niveau de performance final dépend du système d'encre et de la technologie utilisés
- L'application d'un vernis compatible permet d'améliorer encore la durabilité

Conseils d'utilisation

- Pour l'impression sur la série HP Latex 300, une température de séchage (curing) de 100 °C est recommandée
- Un léger gondolement des bords peut apparaître, mais il disparaîtra lors de la pose
- Afin de garantir une planéité optimale pendant l'impression, des guides de bord doivent toujours être utilisés, en particulier lorsque la température et l'humidité de la salle d'impression s'écartent des conditions climatiques standard
- Il est fortement recommandé d'utiliser uniquement du matériel imprimé provenant du même lot de Production pour chaque mur ou pièce
- Nous recommandons une colle pour papier peint intissé (par ex. Metylan segura / Metylan NP de Henkel)
- La mise en œuvre peut être réalisée avec des outils standards
- Aucune compétence spécifique n'est requise
- Peut être appliqué sur toutes les surfaces intérieures adaptées à la pose de papier peint
- Le support doit être sec, propre, solide, légèrement absorbant et lisse
- Les supports très absorbants doivent être préalablement traités avec une sous-couche sans solvant
- Selon la technique d'impression, prévoir un recouvrement de 10 à 15 mm ou, si possible, une découpe sans recouvrement
- Veiller à un séchage/curing suffisant de l'encre avant la pose murale
- Pour chaque lé, le passage final avec le rouleau en caoutchouc doit être effectué horizontalement, dans le sens du bord libre (sens de travail)
- TOUJOURS stocker les rouleaux avec l'étiquette complète et/ou le numéro de lot ! Sans numéro de lot ou numéro de production, aucune demande ni réclamation ne peut être traitée !
- Vous trouverez davantage d'informations produit, des instructions de manipulation et les certifications sur notre site : <http://www.nillor.eu>

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

 +33 1 49 62 03 80  contact@nillor.eu

 www.nillor.eu

Neschen performance wallpaper smooth

Validité depuis 26/06/2023

Avantages / Caractéristiques

- bonne résistance aux rayures après séchage (selon les encres utilisées)
- séchage instantané avec des quantités d'encre optimisées
- idéal pour la création de designs d'intérieur personnalisés
- protection incendie : classification selon EN 13501-1 (classe C – s1, d0 / difficilement inflammable)
- cellulose issue de forêts gérées durablement
- plus d'informations et un aperçu de l'ensemble des produits Neschen sont disponibles sur : www.nillor.eu

Données techniques

Type de film	intissé
Épaisseur (µm)	env. 260
Poids (g/m²)	env. 190
Résistance à la rupture (N)	sens transversal : > 85
Résistance à la rupture à l'état humide (N)	sens longitudinal : > 32
Porosité (ml/min)	< 30 (DIN 53120-1)
Allongement à l'état humide (%)	sens transversal : < 0,2 (DIN 54517)
Opacité (%)	>98 (DIN 53146)
Brillance (unités d'échelle)	< 10 (réflectomètre Dr. Lange, angle de mesure 85°)

Toutes les indications sont des valeurs moyennes, mesurées en climat normal 23 °C / 50 % d'humidité relative (DIN 50014), et ne constituent pas des valeurs de spécification.

Informations complémentaires

Conditions de stockage	18 à 25 °C ; humidité relative de 40 à 65 %
Durée de stockage [années]	1
Certification au feu	classification selon EN 13501-1 : classe C-s1, d0
Conditions de mise en œuvre en intérieur	18 °C – 25 °C

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S
 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

 +33 1 49 62 03 80  contact@nillor.eu
 www.nillor.eu