

# NESCHEN wallpaper LITE smooth

Validité depuis le 26/06/2023

## Informations générales

- env. 190 g/m<sup>2</sup> papier peint intissé enduit
- intissé sans PVC, respectueux de l'environnement
- papier peint imprimable en jet d'encre avec surface lisse
- aspect blanc et opaque
- certification CE
- certifié latex (séries 300 + 500)
- après impression, la surface reste mate

## Domaines d'application

- adapté aux encres (éco-)solvant, UV et latex
- papier peint résistant et imprimable pour la décoration créative des murs
- destiné à un usage intérieur
- un vernis appropriée après impression peut améliorer la durabilité et/ou la résistance aux rayures

## Conseils d'utilisation

- nous recommandons une colle pour papier peint intissé (ex. Metylan segura / Metylan NP de Henkel)
- la mise en œuvre peut être réalisée avec des outils standards
- aucune compétence particulière n'est requise
- utilisable sur tous les supports adaptés à la pose de papier peint en intérieur
- le support doit être sec, propre, solide, légèrement absorbant et lisse
- les supports très absorbants doivent être prétraités avec un primaire sans solvant
- selon la technique d'impression, une pose avec chevauchement de 10–15 mm ou une découpe bord à bord peut être utilisée
- pour garantir la planéité lors de l'impression, des guides de bord doivent toujours être utilisés, surtout en cas de variations de température et d'humidité dans la salle d'impression
- il est fortement recommandé d'utiliser uniquement du matériau imprimé provenant du même lot pour chaque mur ou pièce
- avant la pose murale, il faut s'assurer d'un durcissement suffisant de l'encre
- TOUJOURS conserver les rouleaux avec leur étiquette complète et/ou numéro de lot
- toutes les informations produit, instructions et certificats sont disponibles sur : <http://www.nillor.eu>

## Avantages / Particularités

- bonne résistance aux rayures après séchage complet (selon les encres utilisées)
- bon comportement de séchage avec des dépôts d'encre optimisés
- idéal pour la décoration intérieure personnalisée
- classification de réaction au feu selon EN 13501-1 : classe C – s1, d0 / difficilement inflammable norme américaine ASTM E84-19b : classe A
- cellulose issue de forêts gérées durablement
- plus d'informations sur [www.nillor.eu](http://www.nillor.eu)

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

**NILLOR S.A.S** 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous +33 1 49 62 03 80 [contact@nillor.eu](mailto:contact@nillor.eu) [www.nillor.eu](http://www.nillor.eu)

## Fiche technique

# NESCHEN wallpaper LITE smooth

### Données techniques

#### Matériau

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Matériau           | intissé enduit, sans PVC           |
| Épaisseur (µm)     | 220± 20                            |
| Poids (g/m²)       | environ 190                        |
| Opacité (%)        | >95                                |
| Degré de brillance | < 10 (réflectomètre Dr. Lange 85°) |

#### Autres informations

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conditions de stockage      | 18–25 °C ; 40–65% d'humidité relative                       |
| Durée de stockage           | 1 an                                                        |
| Réaction au feu             | EN 13501-1 classe C-s1, d0 + ASTM E84-19b classe A (NFP 92) |
| Conditions de mise en œuvre | 18–25 °C                                                    |

Tous les tests ont été réalisés conformément à la norme 23/50-2, DIN 50014.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

**NILLOR S.A.S**

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

 +33 1 49 62 03 80

 [contact@nillor.eu](mailto:contact@nillor.eu)

 [www.nillor.eu](http://www.nillor.eu)