

Solvoprint window-grip white

Informations générales

- Film PET blanc d'environ 125 µm d'épaisseur
- Revêtement jet d'encre spécial pour encres à base de solvants
- Bonne résistance aux rayures et à l'eau après séchage complet
- Très grande stabilité dimensionnelle avec une excellente planéité
- Support d'impression pour applications auto-adhérentes sur de nombreux types de surfaces planes et lisses

Domaines d'application

- Compatible avec les encres (Eco) Solvant et HP Latex
- Également compatible avec les encres UV réticulables
- Recommandé pour les applications intérieures et extérieures de courte durée
- Développé pour les supports plats et lisses dans le domaine de la publicité : notamment le verre, les miroirs, les appareils électroniques, les moniteurs, les écrans, etc.
- Film universel pour impression en face avant

Conseils d'utilisation

- Afin d'éviter les salissures et les traces de doigts pendant la manipulation, le port de gants en coton est recommandé
- Stockage recommandé dans l'emballage d'origine
- Afin d'éviter tout problème lors du traitement ultérieur ou du laminage, laisser impérativement sécher complètement l'impression (minimum 24 heures)
- En cas de forte charge d'encre, l'impression de rouleau à rouleau n'est pas recommandée
- Les surfaces, par exemple le verre, doivent être soigneusement nettoyées avant l'application
- Veiller à une humidité de l'air suffisante afin de réduire les charges électrostatiques
- Les bulles d'air peuvent être éliminées à l'aide d'une raclette
- TOUJOURS conserver les rouleaux avec leur étiquette / label — aucune réclamation ou demande ne pourra être traitée sans numéro de lot
- Toutes les informations produits et certifications disponibles sont accessibles sur le site : <http://www.nillor.eu>

Avantages / Particularités

- Excellente qualité d'impression photoréaliste
- Facile à retirer
- Retrait durable sans perte du pouvoir adhésif
- Aucun résidu de colle ni effet collant sur la surface après retrait, même après 2 à 3 ans
- Repositionnable et réutilisable de nombreuses fois
- Séchage rapide (avec charge d'encre normale)
- 100 % recyclable et sans PVC
- Plus d'informations et aperçu de la gamme de produits Nillor disponibles sur : www.nillor.eu

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

☎ +33 1 49 62 03 80

✉ contact@nillor.eu

🌐 www.nillor.eu

06/2026

Fiche technique

Solvoprint window-grip white

Données techniques

Support

Type de film	film PET avec revêtement imperméable	
Épaisseur (µm)	125 ± 10	
Poids (g/m²)	175 ± 15	
Brillance (unité d'échelle)	> 100	(réflectomètre Dr. Lange, angle de mesure 20°)

Adhésif

Type d'adhésif	adhésif transparent auto-adhérent (« cling » ultra transparent)	
Pouvoir adhésif (90°, gf/in)	<7	ASTM D3759

Protection / Support dorsal

Type	film PET siliconé blanc sur une face	
Épaisseur (µm)	50 ± 3	
Poids (g/m²)	70 ± 5	
Force de pelage (mN/cm)	30 – 150	Vitesse de retrait : 300 mm/min

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

+33 1 49 62 03 80

contact@nillor.eu

www.nillor.eu

06/2026

Solvoprint window-grip white

Informations complémentaires

Conditions de stockage	18 °C à 25 °C 40 à 65 % d'humidité relative Dans l'emballage d'origine
Durée de stockage	1 an
Température d'application	18 °C à 25 °C 40 à 65 % d'humidité relative
Résistance à la température	de -40 °C à environ +65 °C

Les essais ont été réalisés dans des conditions climatiques normalisées conformément à la norme DIN 50014 (23/50-2).

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

 +33 1 49 62 03 80

 contact@nillor.eu

 www.nillor.eu

06/2026