Fiche technique

FILMOLUX S23

INFORMATIONS GENERALES

• Film polyester transparent brillant très souple. Grâce à sa fine épaisseur (23µm) , il est destiné à renforcer le dos des livres et magazines de manière invisible. S'utilise également pour la réparation des pages déchirées ou le renfort et à la réparation des charnières des livres.
Enduit d'une colle acrylique aqueuse de pH neutre, avec prise différée qui permet les petites reprises d'erreurs durant son application.

DOMAINES D'APPLICATIONS

•Protection d'affiches, d'étiquettes et d'autocollants
• Confection de charnières indéchirables
• Réparations

INFORMATION TECHNIQUES

• FILM

Film support	Polyester
Epaisseur	23µm
Poids	32g/m² +/-10%

COLLE

Base	Acrylique sensible à la pression
Valeurs PH	pH 6,3 - 7,0 neutre
Poids	35g/m² +/-10%

PROTECTION

Matière	Papier siliconé blanc quadrillé
Poids	63g/m² +/- 5%

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Conditions de stockage et de travail	2 ans à date de livraison, si conservé dans son emballage d'origine à température ambiante (15 - 25°C) et à 50 - 60% d'humidité relative	
Adhésion	Initiale (10mn) >1,6N/10mm Finale (>48h) >4,4N/10mm	Méthode de test : NF EN 1939
Résistance à la rupture	Longitudinale >19daN/mm²	ASTM D 882
Résistance à la rupture	Longitudinale >19daN/mm²	ASTM D 882
Résistance à la traction	Longitudinale >100%	ASTM D 882
Température d'application	10°C minimum	
Température d'utilisation	-40°C à +50°C	

Conformité aux Directives européennes RoHS (2002/95/CE), DEEE (2002/96/CE et 2003/108/CE) et 94/62/CE.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR SAS
18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous +33 1 49 62 03 80 contact@nillor.eu
www.nillor.eu