

# Print PP MR L-UV AIR-MATRIX

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Film PP blanc mat de haute qualité (sans PVC) avec adhésif gris semi-permanent offrant une opacité supérieure.
- Colle grise claire, à base aqueuse, semi permanente
- La structure à canaux d'air dans le liner texturé permet une application rapide et propre sans eau
- Epaisseur totale du média 80 $\mu$  (film PP 60 $\mu$ )
- Imprimable avec des encres latex et UV.
- Adhère à la plupart des supports, tels que le plastique, le bois, le verre et les métaux.
- Fabriqué en Allemagne pour des projets de communication exigeants avec une empreinte écologique réduite

## DOMAINES D'APPLICATION

- Campagnes de communications, salons, évènements
- Convient aux encres latex et UV
- Jusqu'à 2 ans de durabilité (utilisation en intérieur et en extérieur protégé)

## CONSEILS D'UTILISATION

- Porter des gants en coton pendant la manipulation pour éviter les salissures ou traces de doigts
- Stocker la bobine dans l'emballage d'origine
- Avant toute finition ou lamination, laisser sécher l'impression pendant au moins 24 heures
- Toujours conserver les rouleaux avec l'étiquette comportant le numéro de lot  
→ Sans numéro de lot, aucune réclamation ne pourra être traitée
- Certificats et informations complémentaires disponibles sur : [www.nillor.eu](http://www.nillor.eu)

## AVANTAGES / CARACTÉRISTIQUES

- Matériau sans PVC avec une grande stabilité dimensionnelle
- Colle grise claire, base aqueuse, avec qualité removable
- Structure à canaux d'air pour un collage sans bulles et sans eau
- S'applique sur une grande variété de surfaces : verre, bois, plastique
- Optimisé pour les encres UV et latex
- Certification au feu B-s1 d0 (équivalent M1)

# Print PP MR L-UV AIR-MATRIX

## COMPOSITION PRODUIT

Type de support	Film polypropylène 60µm, blanc , mat
Épaisseur totale	80 µm
Liner de protection	Papier structuré, enduit PE 2 faces, siliconé une face, blanc, 140 g/m <sup>2</sup>
Adhésif	Polyacrylique pur, semi-permanent, gris

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Pouvoir adhésif [N/25mm]	24h : 5	AFERA 5001
Stabilité dimensionnelle MD [mm]	Max. 0,2	FTM 14
Stabilité dimensionnelle CD [mm]	Max. 0,2	FTM 14
Certification au feu	B-s1,d0	DIN 13501

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Température d'application [°C]	> 10
Résistance température [°C]	-40 à + 80
Durée de stockage	2 ans (voir information application)
Durabilité	4 ans

La durabilité estimée est basée sur des tests de vieillissement accéléré et se réfère à une exposition verticale sous des climats européens moyens. La durabilité du produit dépend de la préparation du support, des conditions atmosphériques et de l'influence de l'environnement. L'exposition à des conditions extrêmes (climat tropical, forte humidité, forte exposition aux UV ou zones polluées) peut réduire la durabilité de manière considérable.

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Ce produit n'est pas une substance dangereuse au sens de la GefStoffV actuelle et des critères de l'UE. L'obligation d'établir une fiche de données de sécurité n'est donc pas applicable. Aucune substance dangereuse ne peut être générée ou libérée lorsque ce produit est manipulé conformément à l'usage prévu.

La fiche de données de sécurité sert uniquement à remplir l'obligation d'information conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) et peut être établie et envoyée sur demande. Ce produit n'est pas une marchandise dangereuse au sens du droit des transports et ne contient pas de substances dangereuses pour l'eau au sens de la loi sur les ressources en eau. Les déchets produits après utilisation doivent être éliminés en consultation avec les autorités locales / nationales.

*Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.*

*Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.*

Seule la version allemande Neschen de cette fiche est juridiquement valable