

## Fiche technique

## L'floor Carpet White Soft

#### Informations générales

 Tissu polyester tissé enduit PVC, 850g/m², idéal pour les graphiques et publicités de sol personnalisés.

Matériau: 17% PES / 83% PVC

• Poids: 850 g/m<sup>2</sup>

• Epaisseur 1,80mm (+/- 0,2)

#### Applications:

· Graphiques et publicités de sol

- · Décorations intérieures
- Aménagement de magasins
- Expositions

#### Avantages / Caractéristiques

- Stabilité dimensionnelle
- · Bonne planéité
- Épaisseur 1,8 mm
- · Compatibilité avec encres solvant, éco-solvant, UV et latex
- Ignifugé Certification FR Bfl-S1 (DIN 13501-1)
- · Antidérapant Classe DS (EN 13893) / R10 (DIN 51130)A.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du média, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.



## Fiche technique

# L'floor Carpet White Soft

Caractéristiques	Spécifications	Normes
Epaisseur (mm)	1,8 +/-0,2	
Poids total (g/m2)	850 +/-60	EN ISO 2286-2
Poids textile (g/m2)	145 +/-10	EN ISO 2286-2
Résistance à la charge (N/50mm)	Longitudinal : 1400 Transversal : 800	EN ISO 1421
Résistance à l'élongation (%)	Longitudinal : 20 Transversal : 20	EN ISO 1421
Résistance à la rupture (N)	Longitudinal : 20 Transversal : 25	EN ISO 4674-1B
Résistance antiglisse	R10	51130
Classement au feu	Bfl-s1	EN 13501-1

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du média, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit.

Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.