

## ASPHALT WALK®

Le film AsphaltWalk autoadhésif a été conçu pour une durée de marquage à court ou moyen terme, en fonction de la surface sur laquelle est appliqué le film. Le film se pose sur le bitume, le béton, l'asphalte, les surfaces de pierre non traitées et s'enlève facilement de ces surfaces presque sans ou sans résidus, même après une utilisation prolongée. Dans le cas d'une utilisation normale, AsphaltWalk est très résistant à l'usure et aux autres facteurs dans la mesure où ces derniers restent liés à une utilisation normale du produit. La colle a été spécialement conçue pour une utilisation à l'extérieur.

### Durabilité

La durabilité d'AsphaltWalk® dépend de la qualité de pose, du sous sol en particulier, et de son utilisation. Selon notre expérience nous recommandons une utilisation de 3 à 6 mois maximum. En cas de forte utilisation la durabilité se prolonge par EasyProtect.

### Procédure d'impression

Le matériel peut être imprimé par UV, la sérigraphie encres latex.

### Stockage

La durabilité du produit stocké s'élève à 12 mois à compter de la date de livraison température de +15°C à +24°C et humidité de l'air comprise entre 40% et 65%.

### Recyclage

AsphaltWalk est entièrement recyclable. Après utilisation, le film ainsi que les chutes de production peuvent être traités comme des „déchets d'aluminium“.



### Garantie

Les produits de Continental Grifax sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Grifax remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Grifax n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Grifax. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.

### Exemples d'applications

- Entrées, zones piétonnes & escaliers
- Arrêts de bus, stations de tram et de métro
- Événementiel sportif: courses cyclistes ou automobiles, marathon
- Concessionnaires auto, salles d'exposition
- Musées, événementiel et autres manifestations culturelles
- Stations service
- Garages et parkings aussi que des accès
- Signalisation et marquage routier

### Fonction & Avantages

- Pose et démontage faciles
- S'adapte à toutes les surfaces
- Antidérapant
- Sans PVC



## Données techniques

## AsphaltWalk

Format	Laize: 1.22 m    Longueur: 10 m, 15 m, 30.48 m	
Matériau	Revêtement alu léger (Polyuréthan blanc, éclat de verre) Teneur en matière recyclée : 10-15 %	220 +/- 10
Adhésif	Colle acrylique transparent permanente	80 +/- 5
	Poids total	428 g/m <sup>2</sup>
Certificat	Antidérapance	R11 / 67212F
	Classification feu / fumée	M1 / F1 / SF3 / E / Toxicity
	Coefficient (SRT)	55
L'agglutination	Température minimum d'application	+10°C / +50°F

Pouvoir d'adhésion sur	Acier sans rouille	Polyéthylène	Surfaces pulvérisées*
15 minutes dwell	80oz/in (88N/100 mm)	50oz/in (55N/100mm)	70oz/in (77N/100mm)
24 heures dwell	100oz/in (110N/100 mm)	60oz/in (66N/100 mm)	80oz/in (88N/100 mm)

## Résistance chimique

Eau	E	Diesel / Essence sans plomb	E
10% Eau salée	E	Fluide hydraulique	E
Javellisants	E	50% Anti-gel	E
Trichloroéthylène	NE	Butanol	NE
25% Acide sulfurique	I	Essences minérales	E
1% Hydroxide de sodium	I	99% IPA	E

E = Recommandé pour immersion temporaire  
 NR = Non recommandé  
 I = Exposition sporadique

\* Variations des couleurs et quantités pour les surfaces pulvérisées comprennent les coul., les revêtements, les laques, les pigments et autres traitements. Peuvent influencer les performances du film, la compatibilité du film avec certains matériaux doit être testée. \*\*Pour toute température inférieure à +10 °C, le sol doit être préparé au préalable avec un bec bunsen.

**NILLOR SAS**

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu