

## Fiche technique

# PROTÈGES-COIFFES ADHÉSIFS *Biosourcés*

### DESCRIPTION

Les protège-coiffes adhésifs agissent comme une armature souple :

- Ils absorbent les chocs et réduisent les frottements.
- Ils empêchent la propagation des déchirures.
- Ils maintiennent l'intégrité structurelle du dos, évitant que les pages ne se détachent.

**Résultat :** Une durée de vie du livre multipliée par 2 à 5, selon l'usage.

Fabriqué à partir de matière biosourcée avec un adhésif permanent

**Fabrication française**

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Film		Méthode de mesure
Matière	Film PE basse densité <b>biosourcé &gt; 95%</b>	ISO534
Épaisseur	80µm +/-5%	ISO536
Poids	78g/m <sup>2</sup> +/-5%	
Colle		
	Acrylique en solution aqueuse	ISO536
Grammage	25g/m <sup>2</sup> +/-10%	
Type:	Permanent	
Liner de protection		
Matière	Glacine blanche neutre	
Poids	60g/m <sup>2</sup> +/- 10%	
<b>Durabilité</b>	2 ans à date de livraison (si conservé dans son emballage d'origine à température ambiante (20° -25°) et à 40-50% d'humidité relative.)	

### PERFORMANCES

Adhésion		Méthode de test
Initiale (10mn)	10N/25mm +/- 1	FTM 9 - Verre
Finale (>24h)	12N/25mm +/- 1,5	FTM 9 - Verre
Résistance au pelage		
Pelage 90°	>5N/25mm	FTM 2 -Acier
<b>Température d'application</b>	5°C minimum	


### DIMENSIONS

Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Conditionnement
25079	75	148	500
25080	75	148	1000

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

**NILLOR S.A.S**

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous

 +33 1 49 62 03 80

 [contact@nillor.eu](mailto:contact@nillor.eu)

 [www.nillor.eu](http://www.nillor.eu)