

Fiche technique

OPTIPRINT-LAMINATION PVC 200 μ SOL R10

DESCRIPTION

L'Optiprint -Lamination PVC 200 μ SOL est un stratifié haute performance (200 μ) pour votre publicité au sol, destiné aux images avec un effet spécial. La structure rugueuse offre une haute sécurité (R10) et procure un effet brillant et scintillant à votre graphique. Ainsi, votre image au sol devient un véritable accroche-regard.

APPLICATION

Stratifié haute performance pour graphiques de sol (R10) créant un effet scintillant spécial.

Matériau

PVC calandré, rugueux

Couleur / Finition

Transparent / brillant

Épaisseur (sans liner ni adhésif, ISO 4593)

200 μ m

Adhésif

Polyacrylate solvant, transparent, permanent

Pouvoir adhésif (FINAT TM 1)

16 N/25 mm

Liner de protection

PE simple, 120g

Poids

360 g/m²

Certificats

R10

Température d'application

>10°C / >50°F

Résistance à la température

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Stabilité dimensionnelle (FINAT TM 14)

Retrait $\leq$ 1,5 mm

Résistance à la traction (DIN EN ISO 527)

longitudinal : 21,2 Mpa / transversal: 20,1 Mpa

Allongement à la rupture (DIN EN ISO 527)

longitudinal : 275 %/ transversal: 292 %

Durabilité intérieure

12 mois

Conditions de stockage

18 mois dans son emballage d'origine

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % d'humidité relative

Conseils d'utilisation

- Afin d'éviter les salissures et les traces de doigts pendant la manipulation, le port de gants en coton est toujours conseillé
- Stockage recommandé dans l'emballage d'origine
- Afin d'éviter tout problème lors du traitement ultérieur ou du laminage, laisser impérativement sécher complètement l'impression (minimum 24 heures)
- TOUJOURS conserver les rouleaux avec leur étiquette / label — aucune réclamation ou demande ne pourra être traitée sans numéro de lot
- Toutes les informations produits et certifications disponibles sont accessibles sur le site : <http://www.nillor.eu>

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous
 www.nillor.eu

 +33 1 49 62 03 80

 contact@nillor.eu