

Fiche technique

OPTIPRINT-MICROPERFORE HD 190 μ - 60/40

DESCRIPTION

Vous avez besoin d'une vision unilatérale perforée haute performance avec la meilleure brillance dans l'image imprimée ? Voici votre solution. L'Optiprint- Microperfore HD combine une qualité 7 ans avec une perforation spéciale de trous de 1mm. Cela permet des images très détaillées et l'effet de transparence est absolument remarquable.

APPLICATION

Applications longue durée avec vision unilatérale (jusqu'à 7 ans) pour des images très détaillées.

Matériau

PVC polymère

Couleur / Finition

Blanc / mat

Épaisseur (sans liner ni adhésif, ISO 4593)

190 μ m

Adhésif

Polyacrylate solvant, transparent, removable, 30 g

Pouvoir adhésif (FINAT TM 1)

5-7 N/25 mm (Initiale Tac 4 N/25 mm)

Liner

double liner, 190g

Imprimabilité

solvant, éco-solvant, latex, UV-gel, UV curable

Certifications

Certificat feu EN13501

Perforation

Surface ouverte 40%, diamètre des trous 1,0 mm

Température d'application

>0°C / >32°F

Résistance à la température

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Stabilité dimensionnelle (FINAT TM 14)

Retrait $\leq$ 0,5 mm

Durabilité extérieure

60-84 mois

Durabilité intérieure

60-84 mois

Conditions de stockage

18 mois dans son emballage d'origine

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % d'humidité relative

Conseils d'utilisation

- Afin d'éviter les salissures et les traces de doigts pendant la manipulation, le port de gants en coton est toujours conseillé
- Stockage recommandé dans l'emballage d'origine
- Afin d'éviter tout problème lors du traitement ultérieur ou du laminage, laisser impérativement sécher complètement l'impression (minimum 24 heures)
- TOUJOURS conserver les rouleaux avec leur étiquette / label — aucune réclamation ou demande ne pourra être traitée sans numéro de lot
- Toutes les informations produits et certifications disponibles sont accessibles sur le site : <http://www.nillor.eu>

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous
 www.nillor.eu

 +33 1 49 62 03 80

 contact@nillor.eu