

OPTIPRINT-MICROPERFORE HOLOGRAM 60/40

DESCRIPTION

Vous en avez assez des campagnes standard en vision unilatérale et vous cherchez un produit phare ? Améliorez votre campagne avec le premier film holographique perforé ! L'effet arc-en-ciel réfléchissant transforme votre image en véritable accroche-regard. Cet effet est extrêmement brillant lorsqu'il est imprimé avec des encres solvant et éco-solvant. La perforation équilibrée 60/40 garantit des images brillantes et un excellent effet de transparence.

Notre optiprint- microperfore hologram 60/40 est certifié par le Kraftfahrt-Bundesamt allemand.

APPLICATION

Film adhésif perforé pour vitrage

Matériau

PVC +PET ,Effet hologram

Couleur / Finition

Argent / brillant

Épaisseur (sans liner ni adhésif, ISO 4593)

180 ± 15 µm

Adhésif

Polyacrylate solvant, transparent, removable

Pouvoir adhésif (FINAT TM 1)

3-5 N/25 mm (Initiale Tac 2 N/25 mm)

Liner de protection

Simple PE, 170g

Poids

325 g/m²

Imprimabilité

solvant, eco-solvant, latex, UV-gel, UV-curable

Certifications

ABG ~D 5764, Certificat feu EN13501

Perforation

40% de surface ouverte, diamètre des trous 1,6 mm

Température d'application

>10°C / >50°F

Résistance à la température

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Stabilité dimensionnelle (FINAT TM 14)

Retrait ≤ 1,5 mm

Résistance à la traction (DIN EN ISO 527)

Longitudinal : min 15 MPa / Transversal : min 16 MPa

Allongement à la rupture (DIN EN ISO 527)

Longitudinal : 248 % / Transversal : 243 %

Durabilité extérieure

12 mois

Durabilité intérieure

24 mois

Conditions de stockage

18 mois dans son emballage d'origine

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % d'humidité relative

Conseils d'utilisation

- Afin d'éviter les salissures et les traces de doigts pendant la manipulation, le port de gants en coton est toujours conseillé
- Stockage recommandé dans l'emballage d'origine
- Afin d'éviter tout problème lors du traitement ultérieur ou du laminage, laisser impérativement sécher complètement l'impression (minimum 24 heures)
- TOUJOURS conserver les rouleaux avec leur étiquette / label — aucune réclamation ou demande ne pourra être traitée sans numéro de lot
- Toutes les informations produits et certifications disponibles sont accessibles sur le site : <http://www.nillor.eu>

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous
 www.nillor.eu

 +33 1 49 62 03 80

 contact@nillor.eu