

OPTIPRINT-MICROPERFORE 60/40 -150μ

DESCRIPTION

OPTIPRINT - MICROPERFORE 60/40 -150μ est la solution idéale pour un effet de transparence parfait. Avec 40% de surface ouverte et 60% de surface imprimable, vous pouvez créer des images brillantes tout en conservant une vue dégagée grâce à la perforation parfaite. Grâce au liner double couche, le Microperfore 60/40 est imprimable avec toutes les technologies d'impression numérique, y compris le latex. Le film d'une épaisseur de 150μm avec une excellente stabilité dimensionnelle facilite la pose, même pour les grands formats.

APPLICATION

Film perforé pour vitrine à appliquer sur verre

Matériau

PVC calandré - Film monomère

Couleur / Finition

Blanc / mat

Épaisseur (sans liner ni adhésif, ISO 4593)

150 ± 15 μm

Adhésif

Polyacrylate solvant, transparent, removable

Pouvoir adhésif (FINAT TM 1)

4-7 N/25 mm (Initiale Tac 3 N/25 mm)

Liner de protection

Double PE, 140g

Poids

300 g/m²

Imprimabilité

solvant, eco-solvant, latex, UV-gel, UV-curable

Certifications

Certification feu EN13501

Perforation

40% de surface ouverte, diamètre des trous 1,6 mm

Température d'application

>10°C / >50°F

Résistance à la température

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Stabilité dimensionnelle (FINAT TM 14)

Retrait ≤1 mm

Résistance à la traction (DIN EN ISO 527)

Longitudinal: 65 / Transversal : 55

Allongement à la rupture (DIN EN ISO 527)

Longitudinal : ≥ 150 / Transversal : ≥ 180

Durabilité extérieure

24 mois

Durabilité intérieure

24 mois

Conditions de stockage

18 mois dans son emballage d'origine

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % d'humidité relative

Conseils d'utilisation

- Afin d'éviter les salissures et les traces de doigts pendant la manipulation, le port de gants en coton est toujours conseillé
- Stockage recommandé dans l'emballage d'origine
- Afin d'éviter tout problème lors du traitement ultérieur ou du laminage, laisser impérativement sécher complètement l'impression (minimum 24 heures)
- TOUJOURS conserver les rouleaux avec leur étiquette / label — aucune réclamation ou demande ne pourra être traitée sans numéro de lot
- Toutes les informations produits et certifications disponibles sont accessibles sur le site : <http://www.nillor.eu>

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs.

NILLOR S.A.S

 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous
 www.nillor.eu

 +33 1 49 62 03 80

 contact@nillor.eu